

UTILIZZO

I film distaccanti Nero Aerospace sono adatti per utilizzi ad elevate temperature (fino ad un massimo di 260°C).

Nero Aerospace raccomanda di testare prima dell'utilizzo in produzione.

CARATTERISTICHE

Il coefficiente di elongazione è tale da poter utilizzare questi film su superfici complesse. Sono facilmente rimuovibili e forniscono una finitura priva di imperfezioni se stesi correttamente e se non concorrono altre difettologie.

IMPORTANTE

I film distaccanti forniti da Nero Aerospace sono utilizzabili come materiali da contatto nelle specifiche ove questi tipi risultano "open". Si consiglia di conservare preferibilmente a 22°C e in ambienti ad umidità controllata.

NOMENCLATURA

La nomenclatura dei prodotti è riportata secondo il seguente esempio:

||TEKLEASE FE5000||

Nome



Dettaglio	U.M./tol	Metodo	Valore			
Materiale	-	-	Fep			
Colore	-	-	Rosso			
Larghezza	mm/ 0+2%	Interno	Nominale			
Spessore	μ/±10%	ISO 4593	13	20	25	50
Elongazione a rottura	%	ASTM D882	≥280			
Temp MAX di utilizzo	°C	-	260			

Particolari richieste per altri tipi di applicazioni devono essere inoltrate allo staff tecnico di Nero Aerospace.